



MÀNG CHỐNG THẤM TỰ DÍNH BUTYL POLYESTER 4420

Màng chống thấm tự dính gốc cao su butyl, được gia cường bằng lớp polyester, chuyên dùng để tạo 1 lớp chống thấm thứ cấp bảo vệ từ bên trong cho các công trình sàn mái, nhà vệ sinh, các khu vực yêu cầu khả năng chống thấm cao. Sau khi phủ màng chống thấm lên bề mặt thi công, có thể trực tiếp đổ bê tông, vữa, lát gạch lên trên, lớp polyester sẽ kết hợp tạo thành một lớp bảo vệ kết cấu hoàn hảo và đáng tin cậy.


ƯU ĐIỂM

- **LINH HOẠT:** Bám dính chắc vào bề mặt vị trí nối, chịu được nơi cấu kiện có sự co giãn do sự thay đổi của nhiệt độ.
- **CHỐNG LÃO HÓA, ẲN MÒN HÓA HỌC:** Lớp keo butyl bền bỉ, giúp công trình đạt tuổi thọ chống thấm lâu dài.
- **THI CÔNG ĐƠN GIẢN:** Không cần khô nóng, sử dụng thiết bị và kỹ thuật đơn giản, giúp giảm thiểu thời gian thi công.
- **AN TOÀN:** Sản phẩm này sử dụng hợp chất kết dính thân thiện với môi trường, không sử dụng dung môi và không chứa toluene/xylene.

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Đóng gói	50mm	x	20m
	100mm	x	20m
	200mm	x	20m
	1,200mm	x	20m
Màu sắc keo	Đen		
Bảo quản	• Bảo quản ở nhiệt độ mát • Bảo quản trong nhà ở chỗ tối • Không xếp chồng pallet		

MÔ TẢ THIẾT KẾ MÀNG




- Lớp vải polyester không dệt
- Lớp keo butyl
- Lớp giấy chống dính

Độ dày (mm) 0.75

Độ bám dính (N/10mm) 7.84

Phương pháp thử nghiệm Sliontec


PHẠM VI SỬ DỤNG




Tầng hầm




Tầng mái




Ban công



Nhà vệ sinh



Mái nhà



Mép tường



CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG VÀ BẢO QUẢN

- Loại bỏ mọi vết bẩn, bụi bẩn, dầu, tạp chất và làm khô bề mặt cần kết dính trước khi dán màng.
- Tạo áp lực vừa đủ lên màng bằng con lăn sau khi dán để đạt được độ bám dính giữa cấu kiện với lớp màng.
- Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh để sản phẩm chưa sử dụng ở nơi bị các tác nhân gây nóng như ánh nắng trực tiếp, nơi có nhiệt độ cao trên 37 độ C và nơi có dẫn nhiệt của máy sưởi.
- Lưu ý khi vận chuyển: Tránh ẩm ướt, tránh va đập mạnh làm hỏng bao bì.

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Đặc tính kỹ thuật	Mức chất lượng	Tiêu chuẩn
Độ bền kéo (N/50mm)	269.6	EN 12311-2 : 2013
Độ giãn dài tại điểm đứt (%)	53.7	EN 12311-2 : 2013
Cường độ chịu cắt của mối nối (N/50mm)	166.2	BS EN 12317-2 : 2010
Lão hóa nhiệt ở 100°C trong 7 ngày - Độ bền kéo sau lão hóa nhiệt (N/50mm) - Độ giãn dài tại điểm đứt sau lão hóa nhiệt (%)	326.9 45.4	EN 12311-2 : 2013
Độ kín nước dưới áp lực nước 60 kPa trong 48 giờ	Đạt yêu cầu	BS EN 1928 : 2000
Lực kháng xé rách (N)	116.6	EN 12310-2 : 2018
Độ bám dính bê tông (N/mm)	0.74	ASTM D903 - 98 (2017)

** Kết quả thí nghiệm được thực hiện bởi SGS tháng 10-2025**

LƯU Ý KHI ỨNG DỤNG MÀNG CHỐNG THẤM TỰ DÍNH BUTYL

- Không sử dụng cho mục đích cách điện vì sản phẩm không có ứng dụng này.
- Không ứng dụng lên bề mặt kiến trúc hoàn thiện như: không dán băng dính trực tiếp lên bề mặt đồ nội thất, tường đã hoàn thiện, vách kính, sản phẩm PVC đã hoàn thiện, thân xe ô tô, thân vỏ máy bay, v.v., nếu không, có thể xảy ra cặn dính, làm đổi màu hoặc bong tróc sơn.
- Không dán màng trực tiếp lên da trừ khi màng được thiết kế để dán lên da người, nếu không có thể phát sinh phát ban, dị ứng hoặc cặn dính.
- Xác nhận cẩn thận việc lựa chọn loại màng trước để tránh dư lượng chất kết dính và/hoặc ô nhiễm do các chất kết dính có thể phát sinh ra môi trường khi không sử dụng đến chúng.
- Tham khảo ý kiến của chúng tôi khi sử dụng màng butyl cho các ứng dụng đặc biệt.
- Những thông số kỹ thuật ở đây được đo lường và kiểm nghiệm tại điều kiện tiêu chuẩn của nhà máy.
- Xác nhận thời gian nhận hàng để thi công, vì thời gian sản xuất của hàng hóa chúng tôi theo kế hoạch và tiêu chuẩn Nhật Bản.
- Chúng tôi có thể thay đổi thông số kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước. Nhưng sẽ cập nhật các thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan tới các lô hàng khi có sự thay đổi.
- Hãy thật cẩn thận khi bạn sử dụng màng butyl, Maxell không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về việc xảy ra hư hỏng do sử dụng băng keo không đúng không đúng quy trình kỹ thuật và mục đích sử dụng mà chúng tôi đã khuyến cáo.

